



15

Spazio Legno
Via Treviso, 88
30037 - Scorzè (VE)
Tel. 041-5841471
Fax. 041-5847787
P.Iva - C.F. 03978700270
www.spazio-legno.com
info@spazio-legno.com

Riferimento alla DoP: **4/20**

Pavimento di legno a 3 strati linea **NOESIS** mod. **MAXI TAVOLA 5,0 mm**
16x200/280x1000-2800 mm

Cartella di legno nobile di Rovere da **5,0 mm** di spessore
Strato intermedio in listellare di abete da **9,0 mm** di spessore
Strato di contro-bilanciatura in cartella di abete/larice da **2 mm** di spessore

(classe d'aspetto "Libera" in accordo alla norma UNI EN 13489:2004)

Finitura: **VERNICIATO**

Prodotto 100% in Italia

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco - <i>massa volumica media minima</i> - <i>spessore complessivo minimo</i> - <i>condizione di utilizzo finale</i>	D _{fl} - s1	UNI EN 14342:2013
Rilascio di formaldeide	E1	
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	
Resistenza a rottura	NPD	
Scivolosità	NPD	
Resistenza termica	0,114 m ² K/W	
Durabilità biologica	CLASSE 1	

PRODOTTO DA COSTRUZIONE	NORMA ARMONIZZATA DI RIFERIMENTO	USO PREVISTO
Pavimentazione di legno	UNI EN 14342:2013	Per utilizzo interno

Le scelte

Spazio Legno Srl, per la scelta dei propri pavimenti in legno, applica la normativa Europea (**UNI-EN 13489**), che prevede delle selezioni ben precise per quanto riguarda la classificazione dei pavimenti in legno. Seguendo delle selezioni ben definite e riportandone le precise caratteristiche, applica quanto previsto dalla “**classe libera**”.

1° grado: Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Possibili leggere variazioni cromatiche, presenza di nodini o gruppi di nodini del diametro massimo di 10 mm..

2° grado: Fibratura dritta, deviata e fiamma tornante. Presenza di nodi o gruppi di nodi sani o adeguatamente stuccati del diametro fino a 40mm.. Presenza di variazioni cromatiche. Possibile presenza di piccole crepe non passanti o comunque adeguatamente stuccate.

3° grado: Fibratura dritta, deviata, fiamma tornante senza limiti. Forti variazioni cromatiche. Presenza di nodi o gruppi di nodi anche superiori a 40 mm., adeguatamente stuccati. Presenza di crepe aperte o stuccate, possibili tracce di alborno sano o cuore. Alterazione biologica non consentita ad eccezione dei fori neri da insetti.